

Extrait de la norme ANSI / ABMA Standard 10A - 2001



Grade	Variation de diamètre d'une bille	Sphéricité	Rugosité	Variation de diamètre d'un lot	Tolérance sur le diamètre nominal
3	± 0,08 µm	0,08 µm	0,012 µm	0,13 µm	Non spécifié À la demande
5	± 0,13 µm	0,13 µm	0,020 µm	0,25 µm	Non spécifié À la demande
10	± 0,25 µm	0,25 µm	0,025 µm	0,50 µm	Non spécifié À la demande
16	± 0,40 µm	0,40 µm	0,025 µm	0,80 µm	Non spécifié À la demande
24	± 0,60 µm	0,60 µm	0,050 µm	1,20 µm	Non spécifié À la demande
48	± 1,20 µm	1,20 µm	0,080 µm	2,40 µm	Non spécifié À la demande
100	± 2,50 µm	2,50 µm	0,125 µm	5,00 µm	± 12,50 µm
200	± 5,00 µm	5,00 µm	0,200 µm	10,00 µm	± 25,00 µm
500	± 13,00 µm	13,00 µm	Non spécifié À la demande	25,00 µm	± 50,00 µm
1000	± 25,00 µm	25,00 µm	Non spécifié À la demande	50,00 µm	± 125,00 µm
2000	± 50,00 µm	50,00 µm	Non spécifié À la demande	100,00 µm	± 250,00 µm

Marteau & Lemarié

45, rue Delizy
93692 Pantin Cedex
France

Tel : (+33) 1 41 71 38 76

Fax : (+33) 1 41 71 38 77

Mail : m.l@marteau-lemarie.fr

Adresse de livraison

100, avenue du Général Leclerc
ZAC de l'Ourcq - Bâtiment 019
93500 Pantin
France

Certifié ISO 9001



Tous nos produits

Billes de précision
Billes creuses
Billes de broyage - polissage - grenailage
Satellites & bicônes
Aiguilles & rouleaux