

## Diamètres standards des billes en plastique

Diamètre (pouces)	Diamètre (mm)	Poids (g) pour 100 billes en polypropylène	Poids (g) pour 100 billes en polyacétal	Poids (g) pour 100 billes en polyamide	Poids (g) pour 100 billes en polyuréthane	Poids (g) pour 100 billes en téflon
	2,00	0,38	0,59	0,48		0,90
3/32	2,38	0,64	1,00	0,81	0,80	1,52
	2,50	0,74	1,15	0,93		1,76
	3,00	1,27	1,99	1,61		3,04
1/8	3,17	1,50	2,36	1,91		3,60
	3,50	2,02	3,16	2,56		6,20
5/32	3,97	2,95	4,61	3,73		7,04
	4,00	3,02	4,72	3,73	4,02	7,20
3/16	4,76	5,09	7,97	6,46	6,78	10,26
	5,00	5,89	9,22	7,46	7,85	12,16
7/32	5,55	8,08	12,66	10,24		14,07

## Diamètres standards des billes en plastique

Diamètre (pouces)	Diamètre (mm)	Poids (g) pour 100 billes en polypropylène	Poids (g) pour 100 billes en polyacétal	Poids (g) pour 100 billes en polyamide	Poids (g) pour 100 billes en polyuréthane	Poids (g) pour 100 billes en téflon
	6	10,18	15,94	12,89	13,57	19,31
1,4	6,35	12,06	18,90	15,28	16,09	24,32
	6,50	12,94	20,27	16,39		28,82
	7,00	16,16	25,31	20,47	21,55	38,60
9,32	7,14	17,18	26,90	21,76		41,04
	7,94	23,57	36,90	29,86		56,30
	8,00	24,13	37,79	30,56	32,17	57,64
5/16	8,73	31,46	49,12	39,73		74,92
	9,00	34,35	53,80	43,51	45,80	82,00
3/8	9,52	40,72	63,78	51,58	54,30	91,28
	10,00	47,12	73,80	59,69	62,83	113,00

## Diamètres standards des billes en plastique

Diamètre (pouces)	Diamètre (mm)	Poids (g) pour 100 billes en polypropylène	Poids (g) pour 100 billes en polyacétal	Poids (g) pour 100 billes en polyamide	Poids (g) pour 100 billes en polyuréthane	Poids (g) pour 100 billes en téflon
	10	47,12	73,80	59,69	62,83	112,57
13/32	10,31	51,77	81,09	65,59		
	11,00	62,72	98,23	79,45	83,63	149,83
7/16	11,11	64,55	101,25	81,90		
15/32	11,90	79,52	124,55	100,74		
	12,00	81,42	127,33	103,14	108,57	194,55
1/2	12,70	96,20	151,17	122,27	128,70	230,60
	13,00	103,52	162,14	131,14	138,04	247,35
	14,00	129,30	202,50	163,79	172,40	308,90
9/16	14,28	137,74	215,26	174,11		328,35
	115,00	159,03	249,08	201,45	212,05	379,95

## Diamètres standards des billes en plastique

Diamètre (pouces)	Diamètre (mm)	Poids (g) pour 100 billes en polypropylène	Poids (g) pour 100 billes en polyacétal	Poids (g) pour 100 billes en polyamide	Poids (g) pour 100 billes en polyuréthane	Poids (g) pour 100 billes en téflon
5/8	15,87	188,50	295,25	238,80	251,37	450,35
	16,00	193,00	302,28	244,49	257,35	461,10
	17,00	231,50	362,58	293,26	308,68	553,05
	18,00	274,80	430,40	348,11	366,42	656,50
	19,00	323,20	506,19	409,41		772,15
3/4	19,05	325,75	510,20	412,65		778,25
	20,00	376,96	590,40	477,52	502,64	900,55
	21,00	436,68	683,46	552,79	581,87	1042,50
	22,00	501,73	785,82	635,58	669,00	1198,65
7/8	22,22	516,94	809,63	654,58		1235,00
	23,00	573,30	897,92	726,25	764,45	1369,65

## Diamètres standards des billes en plastique

Diamètre (pouces)	Diamètre (mm)	Poids (g) pour 100 billes en polypropylène	Poids (g) pour 100 billes en polyacétal	Poids (g) pour 100 billes en polyamide	Poids (g) pour 100 billes en polyuréthane	Poids (g) pour 100 billes en téflon
	24,00	651,39	1 021,21	825,16		1 620,00
	25,00	736,20	1 153,10	932,60	981,72	1 798,90
1	25,40	772,10	1 209,30	978,10		1 844,70
	26,00	828,10	1 297,10	1 049,10	1 104,30	1 978,55
	28,00	1 034,00	1 620,00	1 310,00		2 470,00
	30,00	1 272,00	1 993,00	1 312,00	1 696,41	3 039,00
1-3/16	30,16	1 293,00	2 025,00	1 638,00		3 088,00
1-1/4	31,75	1 508,00	2 362,00	1 910,00		3 603,00
	32,00	1 544,00	2 418,00	1 956,00		3 689,00
	35,00	2 020,00	2 418,00	2 559,00	2 700,00	4 826,00
	36,00	2 198,00	3 445,00	2 785,00		5 252,00

## Diamètres standards des billes en plastique

Diamètre (pouces)	Diamètre (mm)	Poids (g) pour 100 billes en polypropylène	Poids (g) pour 100 billes en polyacétal	Poids (g) pour 100 billes en polyamide	Poids (g) pour 100 billes en polyuréthane	Poids (g) pour 100 billes en téflon
	38,00	2 586,00	4 050,00	3 275,00		6 177,00
	40,00	3 016,00	4 723,00	3 820,00	4 000,00	7 204,00
	41,00	3 248,00	5 086,00	4 114,00		7 758,00
	42,00	3 490,00	5 468,00	4 422,00		8 340,00
	44,00	4 014,00	6 287,00	5 085,00		9 589,00
	45,00	4 294,00	6 725,00	5 439,00		10 258,00
	50,00	5 890,00	9 225,00	7 460,00	7 900,00	14 070,00
	55,00	7 840,00	12 278,00	9 930,00		18 729,00
	60,00	10 178,00	15 940,00	12 893,00		24 315,00
	65,00	12 940,00	20 267,00	16 392,00		30 915,00
	70,00	16 162,00	25 313,00	20 474,00	21 600,00	38 612,00

## Diamètres standards des billes en plastique

Diamètre (pouces)	Diamètre (mm)	Poids (g) pour 100 billes en polypropylène	Poids (g) pour 100 billes en polyacétal	Poids (g) pour 100 billes en polyamide	Poids (g) pour 100 billes en polyuréthane	Poids (g) pour 100 billes en téflon
	75,00	19 880,00	31 134,00	25 182,00		47 490,00
	80,00	24 125,00	37 785,00	30 560,00		57 635,00

Les billes plastiques commencent habituellement au diamètre **2,00 mm** jusqu'au diamètre **80 mm** mais il est possible de réaliser sur demande du **1 mm** jusqu'au diamètre **300 mm**